

摩擦堅牢度向上剤

ア サ ヒ フ リ ク シ ョ ン

ASAHI FRICTION EX-5

ASAHI FRICTION EX-5 は、吸尽法で処理できるように開発された摩擦堅牢度向上剤です。

□ 特 長

1. 綿、ナイロンおよびインディゴデニムに対して乾式のみならず、湿式摩擦堅牢度を向上させます。
2. 引裂強度を向上させ柔軟で肉厚感、反発性に富んだ風合いを付与し、風合い改良剤としても有効です。

□ 一般特性

外 観	微黄色液体
成分	シリコン樹脂+特殊反応性樹脂
pH	弱酸性
イオン性	弱カチオン性

□ 使用方法

吸 尽 法 5.0~10%o.w.f
浴比 1:10 ~ 1:20
処理条件 40~50℃ x 20分
脱水→ 乾燥(100℃)

使用上の注意事項

1. 加工前に染色物は、必ずソベック・水洗を十分に行ってください
2. チーズ染色機、液流染色機での加工は、お避け下さい。
3. 柔軟剤等、他の助剤、仕上げ剤を併用される場合、効果が十分に発揮されない場合があります
あらかじめ、小スケールでの効果確認の上、使用してください。

保存上の注意事項

増膜性の強いエマルジョンです。使用時以外は、必ず密栓の上、冷所(5~30℃)に保管してください

□ 荷 姿 18kg 石油缶

