

# ASAHSILICONE

ASAHI DYESTUFF MFG.,LTD

アサヒシリコーン

ルブリカント

## ASAHI SILICONE LUBRICANT 230

Asahi Silicone Lubricant 230 は、エマルジョンの安定性を中心に鋭意改良された新しい形のジメチル系シリコーンエマルジョンです  
超微粒子よりなるエマルジョンですので、希釈安定性、機械的安定性に優れ、繊維用平滑剤をはじめとして各種工業用離型剤、として幅広い用途があります

### □ 一般特性

外 観	乳白色エマルジョン
主 成 分	ジメチルシリコーンオイル
P H	中性
有効成分	40%

※出荷規格値ではありません。

### □ 用途

#### 1. 一般離型剤：紙、ゴム、プラスチック

シリコーンオイルの中で最も離型効果の高いジメチルオイルを主成分としており、離型効果に優れています。  
水で 100～150 倍に希釈して使用してください。

#### 2. 繊維処理剤：柔軟剤・平滑剤

綿および綿混紡をはじめ、あらゆる繊維の柔軟剤として使用し、柔軟性、縫製性向上、防しわ性等の効果を付与します。  
水で 50～100 倍に希釈し、パディング法で処理してください  
乾燥後、150℃で 1～2 分、熱処理をすると一層効果的です。

#### 3. 艶出し剤：タイヤ・家具・レザー用品

自動車タイヤ、家具、レザー用品等の艶出し剤として、上品な艶を与えます。  
原液あるいは、水で 5～10 倍に希釈した後、布などで均一に塗布してください。  
半乾きの後、二度塗りすると一層効果的です。

### □ 使用上の注意事項

貯蔵する場合は屋外での貯蔵は避け、直射日光の当たらない 5～30℃の冷暗所に密栓して保管・貯蔵して下さい。

### □ 荷 姿

18kg 石油缶



旭染料製造株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17

TEL 06-6301-4936 FAX 06-6304-3544

E-mail [asathio@chem-asahi.co.jp](mailto:asathio@chem-asahi.co.jp)