

摩擦堅牢度向上剤

ア サ ヒ
ASAHI MRX-3416

MRX-3416 は、乾および湿式摩擦堅牢度を向上させます

従来より湿式摩擦堅牢度向上は、困難とされていた反応性染料染色物に対して
充分な向上効果をしめします。綿やその混紡品、起毛品に効果があり、直接染料
反応染料、硫化染料、インディゴブルーに有効です

 一般特性

外 観	淡黄色液体
pH	3～5 (10%水溶液)
イオン性	弱カチオン

 使用方法

パディング法

染色物をよく洗浄・乾燥したのち、ASAHI MRX-3416 を 30～100g/L
を標準に水希釈した処理液にパディング法にて処理してください。
処理後、120℃前後にて乾燥してください。

吸尽法

浴比 1：10～1：30 にて ASAHI MRX-3416 を 3～5 %o.w.f
40℃にて 20～30 分処理をおこない処理後、乾燥してください

使用上の注意事項

1. 加工前に染色物は、必ずソージング・水洗を十分に行ってください。
2. 柔軟剤等、他の助剤、仕上げ剤を併用される場合、効果が充分に発揮されない場合があります。あらかじめ、小スケールでの効果確認の上、使用してください。
3. 造膜性の強いイマルジョンです。現場使用後の機械、容器類は、速やかに洗浄を行ってください
4. ご使用前に、SDS をお読みください

保存上の注意事項

使用时以外は、必ず密栓の上、冷所 (5～30℃) に保管してください

荷 姿 18kg 石油缶

