

ハードコート剤

アサヒコート AC601

特 長


アサヒコート AC601 は、硬化触媒を含有する脱メタノール硬化型のシリコンコーティング剤です。
1液タイプで放置するだけで硬化し、透明で硬いガラスの様な被膜になります
常温化、数時間で硬化し耐候性、撥水性、耐薬品性、耐熱性、防汚性に優れた皮膜を形成します。

一般特性

外 観	淡黄色透明液体
粘 度	1.2mm ² /S
比 重	0.98
皮膜硬化(膜厚 10μ)	8H (7日後)
有効成分	100%

※出荷規格値ではありません。

反応機構



約 4 Hr にて硬化する (25°C80%RH)

各時間における鉛筆硬度

時間	1 日	2 日	7 日
鉛筆硬度	2 H	5 H	8H

使用方法

原液、又は溶剤、エタノール、メタノール、IPA 等で希釈して薄い皮膜を作ることができます
希釈倍率は、30%よりお試してください

使用用途

石材、ガラス、金属等の傷つき防止、防汚効果、艶出し、離型、耐摩耗性

荷 姿

1kg 15 kg



旭染料製造株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17

TEL 06-6301-4936 FAX 06-6304-3544

E-mail asathio@chem-asahi.co.jp