

アサヒシリコーン

ルブリカント

ASAHI SILICONE LUBRICANT 203N

Asahi Silicone Lubricant 203N は、中粘度ジメチルシリコーンオイルを乳化した無溶剤タイプのエマルジョンです。乳化安定性に優れ、多岐にわたる用途が、あります。

□ 一般特性

外観	乳白色エマルジョン
主成分	中粘度シリコーンオイル
pH	中性
有効成分	25%

※出荷規格値ではありません。

□ 用途

1. 一般離型剤：紙、ゴム、プラスチック、鋳造

シリコーンオイルの中で最も離型効果の高いジメチルオイルを主成分としており、離型効果に優れています。製紙、ゴム製品、プラスチック成型時におこる、多くの粘着現象を防止し、持続性も良好です。精密鋳造のクロージングにおける（シェルモード法）金型と造形される中子（シェル）との膠着を防ぎ、優れた離型効果を示します
水で50～100倍に希釈して使用してください。

2. 繊維処理剤：柔軟剤・平滑剤

綿および綿混紡をはじめ、あらゆる繊維の柔軟剤として使用し、柔軟性、縫製性向上、防しづけ等の効果を付与します。
水で30～50倍に希釈し、パディング法で処理してください
乾燥後、150°Cで1～2分、熱処理をすると一層効果的です。

3. 艶出し剤：タイヤ・家具・レザーアイテム

自動車タイヤ、家具、レザーアイテム等の艶出し剤として、上品な艶を与えます。
原液あるいは、水で5～10倍に希釈した後、布などで均一に塗布してください。
半乾きの後、二度塗りすると一層効果的です。

□ 使用上の注意事項

貯蔵する場合は屋外での貯蔵は避け、直射日光の当たらない5～30°Cの冷暗所に密栓して保管・貯蔵して下さい。

□ 荷姿

18kg 石油缶



旭染料製造株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17

TEL 06-6301-4936 FAX 06-6304-3544

E-mail asathio@chem-asahi.co.jp