

食品容器包装用離型剤

ASAHI SILICONE LUBRICANT 225

アサヒ シリコーン ルブリカント 225 は、PET、PP、PS を始めとする各種プラスチックの成型時の離型剤として開発された商品です。

ルブリカント 225 は原料としての活性剤は全てポリオレフィン等衛生協議会の自主規制基準に適合しておりますので食品容器包装の離型剤として使用できます。

また、上記以外にも一般のゴム、プラスチックの成型用離型剤としても有効です。

□ 特 長

PRTR、環境ホルモンに指定の物質を一切含まず、環境にもやさしい離型剤です。

希釈安定性に優れ、オイルスポット、ガムアップの心配はありません。

ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制基準に適合（登録番号：[B]NL-40046）

しており、安心して使用できる離型剤です。

対象樹脂---ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、AS樹脂、ABS樹脂、マクリル樹脂

□ 一般特性

外 観	乳白色エマルジョン
イオン性	弱アニオン性
P H	中性
比 重	1.0 (25℃)
基油粘度	約 5000cs

※出荷規格値ではありません。

□ 使用方法

ルブリカント 225 は、水で希釈して使用します。

希釈率は 10～50 倍を目安に離型効果を見ながら、使用濃度を決めて下さい。

□ 使用上の注意事項

できるだけ速やかにご使用下さい。尚、貯蔵する場合は屋外での貯蔵は避け、直射日光の当たらない 5～30℃の冷暗所に密栓して保管・貯蔵して下さい。

□ 荷 姿

18kg 石油缶

